

Florosil® TS

Skyddar trä-, PVC-, linoleum- och gummigolv mot fukt, alkali och emissioner.

Användningsområde

Florosil® TS är ett lösningsmedelsfritt system baserat på silan-silikon polymerer, för att försegla ytan så att alkali, fukt och emissioner från betong eller spackel ej kommer i kontakt med golvbeläggningen.

Florosil® TS är ett spärrskikt som är anpassad för att användas vid spackling, limning och lösläggning av golvbeläggningar.

Florosil® TS innehåller inte Bisfenol A.

Florosil® TS är permeabilitetstestad (täthetstest med heliumgas och ammoniak).

Florosil® TS är en lösningsmedelsfri blandning baserad på silaner (kisel)

Egenskaper

- Bidrar till "Sunda Hus" konstruktioner
- Skyddar lim-, trä- och gummigolv från bygg och markfukt
- Förhindrar framtida vattenskador
- Lösningsmedelsfri
- Stoppar emissioner, fälttestad.
- Resistent mot alkalisk fukt
- Förhindrar framtida vattenskador
- Kombinationstestad med olika lim och golvbeläggningar
- Ingen bygghöjd
- Ger homogena golv
- Inga dyra projekteringskostnader
- Nötningstestad

To protect and preserve...





Underlag

Det underlag som skall behandlas måste vara helt rent från damm, betonghud, olja, färg, lim, primer, dammbindning och andra föroreningar. Förorenade ytor skall diamantslipas. Draghållfastheten i underlaget skall vara minst 1,5 MPa vid limning av trägolv. Temperaturen i undergolvet skall inte understiga 15° C.

Florosil® TS kan läggas på golv med RF upp till 98% vid korrekt utförd RBK-mätning.

Florosil® TS läggs direkt på betong/avjämningsmassa (flytspackel), ej finspackel.

Vid spackling på **Florosil® TS** skall tunnflyt eller avjämningsmassa användas för att få ett sugande underlag. Finspackel skall ej användas. **Kontakta Silanex AB** för användande av godkänd primer.

Blandning och läggning

Komponent 1 och 2 blandas med en lågvarvig bormaskin, blandningsförhållandena får inte ändras. Vid väl tillsluten förpackning kan den färdiga blandningen användas inom 24 timmar. Blandning sker i separat utrymme. Produkten ska hanteras av auktoriserad entreprenör.

Florosil® TS ska appliceras 2 gånger och det sker lämpligast med en finskumroller. Andra strykningen kan läggas "vått i vått" när första strykningen inte ännu är helt "gångbar".

Kontakta Silanex AB för mer information.

Primning och limning av ytskikt kan göras 48 timmar efter andra strykningen vid 18° C i golvet. Ytan blir icke sugande, vilket skall beaktas vid limning.

Hygien

Använd lämplig skyddsutrustning samt gummihandskar och skyddsglasögon. Undvik kontakt med hud och ögon. Se Säkerhetsdatablad.

Åtgång

1 liter färdigblandad **Florosil® TS** räcker till ca.3-4 m² beroende på underlagets porositet.

Förpackning

Polyetenförpackningar om 15 kg, 3 kg respektive 1,5 kg.

Lagring

Öppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur i 12 månader.

**Vid eventuella tveksamheter kontakta Silanex AB.
Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter**

Ovanstående information är endast rådgivande, och leverantören kan ej lastas för resultat orsakade av felaktigt eller ovarsamt hanterande av produkten. Vid osäkerhet skall **alltid** leverantören kontaktas.

Silanex AB Råsundavägen 162 Solna – Postadress: Box 30137, 104 25 Stockholm

Tel. 08-449 73 57 – Fax: 08-29 80 16

E-mail: info@silanex.se Hemsida: www.silanex.se