

WAKOL D 965 Dispersion för fixering

Teknisk information

Användningsområde

Fixeringsdispersion för glidfri läggning av

- textilplattor med bitumen- eller fibertygsbaksida
 - textilplattor med PVC- eller PUR-baksida
 - för fixering av WAKOL AR 150 Armeringsväv
- på absorberande och icke absorberande underlag inomhus.

Särskilda egenskaper



1)



2)

- fri från lösningsmedel enligt TRGS 610
- klarar hjul från skrivbordsstolar
- lämplig med golvvärme

1) Klassificerad i EMICODE-klass EC1 enligt GEV:s kriterier: mycket låga emissioner

2) Märkt med den "blå ängeln" för golvläggingsmaterial med låg emission enligt RAL – UZ 113

Tekniska data

Råmaterial:	Dispersionsblandning
Materialsammansättning:	Polyakrylatdispersioner, organiska färgpigment, fukt-, antiskumnings- och konserveringsmedel, vatten
Luftningstid:	ca 30 - 60 minuter
Monteringstid:	ca 24 timmar efter torkning
Rengöringsmedel:	Vatten, innan fixeringen torkat
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur
Lagringstemperatur:	Inte under +5 °C, frostkänslig
GISCODE:	D1
EMICODE enligt GEV:	EC1

Appliceringsätt och åtgång³⁾:

WAKOL primerroller 80 - 100 g/m² på icke absorberande underlag
eller skumgummiroller

WAKOL primerroller 120 - 150 g/m² på absorberande underlag
eller korthårig
velourroller

3) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven i DIN 18365. Det måste vara jämnt, ständigt torrt, fast och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

För fixering av SL-mattplattor måste ytan vara helt slät. Underlag med skrovlig yta måste därför grundas och spacklas. Observera den tekniska informationen angående grundning och spackling.

Ovanpåliggande golv måste vara fast förankrat i underlaget över hela ytan och vara fritt från vax och underhållsmedel.

Hantering

Rör om dispersionen ordentligt före användning. Stryk ut ett jämnt lager på underlaget med en WAKOL-primerroller, skumgummi- eller velourroller. Undvik dispersionsansamlingar.

Vid dubbla golv måste man vara försiktig så att det inte kommer in någon WAKOL D 965 Dispersion för fixering mellan plattorna. Skarvarna kan behöva tejpas över.

När fixeringen torkat och är transparent, lägg ner textilplattan och gnid fast den noga. Gnid igen efter en kort stund.

Observera den tekniska informationen vid bearbetning med WAKOL AR 150 Armeringsväven.

För antistatfunktion vid läggningen blanda WAKOL D 965 Dispersion för fixering med WAKOL DL 352 Koldispersion i förhållandet 4:1.

Upptagning av mattplattor

Textilplattorna kan läggas ner och tas upp igen flera gånger. Vid upptagning av plattor, börja utifrån och dra loss dem.

Arbets- och miljöskydd

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation vid hantering och torkning! Undvik att äta, dricka eller röka vid hantering av produkten. Vid kontakt med ögonen eller huden, skölj genast noga med mycket vatten. Rengör verktygen direkt efter användning med tvål och vatten. Håll inte ut produkten i avloppet, i vattnet eller på marken.

Produkten innehåller isotiazolinon. Information till allergiker +49 (0)6331/8001-144.

Avfallshantering

Lämna bara helt tömda förpackningar till återvinning. Rester av materialet som torkat kan hanteras som hushållsavfall.

Viktiga anvisningar

Ej lämplig för bearbetning under + 15°C. Vid kallt väder måste WAKOL D 965 Dispersion för fixering i god tid tas in i ett uppvärmt rum. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna test görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 08.03.2012 ersätter alla föregående versioner.